



広島大学



広島大学広報室
〒739-8511 東広島市鏡山 1-3-2
TEL : 082-424-3749 FAX : 082-424-6040
E-mail: koho@office.hiroshima-u.ac.jp

NEWS RELEASE

本件の報道解禁につきましては、令和5年2月23日(木)8時以降にお願いいたします。

令和5年2月22日

【本件リリース先】

文部科学記者会、科学記者会、広島大学関係報道機関、京都大学記者クラブ、大阪科学・大学記者クラブ、兵庫県政記者クラブ、中播磨県民センター記者クラブ、西播磨県民局記者クラブ

国立大学法人広島大学
国立大学法人京都大学
公益財団法人高輝度光科学研究センター



半導体ポリマーの結晶化促進により有機太陽電池の高効率化に成功

論文掲載

【本研究成果のポイント】

- 半導体ポリマーの結晶化により塗布型有機薄膜太陽電池（OPV）の変換効率を約2倍向上させることに成功。
- 半導体ポリマー（p型有機半導体）とn型有機半導体の結晶化が促進されるメカニズムを解明。

【概要】

広島大学大学院先進理工系科学研究科の尾坂格 教授、斎藤慎彦 助教、京都大学大学院工学研究科の大北英生 教授、KIM Hyung Do 助教、高輝度光科学研究センター放射光利用研究基盤センターの小金澤智之 主幹研究員らの共同研究チームは、有機薄膜太陽電池（OPV）の発電材料である有機半導体の高結晶化によりエネルギー変換効率を向上させることに成功しました。

『塗って作れる』次世代の太陽電池である OPV は、カーボンニュートラル実現に向けて重要な太陽光発電技術として近年注目されています。OPV の実用化には、エネルギー変換効率の向上が大きな課題の一つです。そのためには、発電層に用いる有機半導体を結晶化させることが重要です。今回、共同研究チームは、広島大学の研究グループが開発した2種類のp型有機半導体（半導体ポリマー）と、4種類のn型有機半導体を用い、それぞれを組み合わせることで、どのような性質をもったp型とn型有機半導体を混合すればうまく結晶化するのか見出すことに成功しました。その結果、うまく結晶化した半導体ポリマーを用いた OPV は、結晶化できなかった半導体ポリマーを用いた OPV に比べて約2倍高い変換効率を示すことを見出しました。

本研究成果は、2023年2月23日(木)8時(日本時間)にWiley社の科学誌「Advanced Energy Materials」にオンライン掲載されます。

<論文情報>

- 論文のタイトル：“Interplay Between π -Conjugated Polymer Donors and Acceptors Determines Crystalline Order of Their Blends and

Photovoltaic Performance”

- 著者： Kodai Yamanaka, Masahiko Saito, Tomoyuki Koganezawa, Hayato Saito, Hyung Do Kim, Hideo Ohkita, Itaru Osaka.
- 掲載雑誌： Advanced Energy Materials
- DOI： 10.1002/aenm.202203443

【背景】

カーボンニュートラルの実現に向けて、再生可能エネルギーの開発研究が求められています。その中でも、地球上に無限に降り注がれる太陽光エネルギーを利用した太陽光発電技術は非常に魅力的であり、これらの導入量を増やすことは重要な課題です。有機薄膜太陽電池 (OPV) [1]は、溶液プロセスによってプラスチック上に製造でき、軽量、フレキシブル、シースルーといった一般社会に普及しているシリコン太陽電池にはない特長を持っています。このような特長を活かすことで、シリコン太陽電池では設置が困難である建物の壁や窓などの垂直面や、テントやビニールハウスなどへの応用も可能です。しかし、OPV の変換効率は既に普及されているシリコン太陽電池より低い値を示しているため、OPV の社会実装には、何よりもエネルギー変換効率の向上が必要です。

OPV の発電層には、正電荷を輸送する p 型有機半導体と、負電荷を輸送する n 型有機半導体の混合膜が用いられます。OPV の高効率化には、これら有機半導体の結晶性を高めて、光吸収により生成した電荷が効率的に電極まで輸送されるようにしなければなりません。しかし、異なる有機半導体を混ぜた状態で、これらを結晶化させるのは非常に困難です。例えば、一般的に p 型有機半導体として用いられる高分子系材料 (半導体ポリマー) は、それ単独で薄膜にした場合には高い結晶性を示すものであっても、n 型有機半導体を混ぜると結晶性が大きく低下することがあります。特に近年、従来のフラレン系材料[2]に代わる n 型有機半導体として注目される非フラレン系材料[3]を混合すると、半導体ポリマーの結晶性が大きく低下することが分かっています。

そこで、広島大学の研究グループは今回、p 型有機半導体として 2 種類の結晶性半導体ポリマーと n 型有機半導体として計 4 種類のフラレン系と非フラレン系材料を用いて、どのように組み合わせれば半導体ポリマーが結晶化し、OPV が高効率化できるか調査しました。

【研究成果の内容】

本研究では、p 型有機半導体として広島大学のグループが開発した PTzBT と PTzBTE の 2 種類の半導体ポリマー (図 1) を用い、n 型有機半導体として、フラレン系材料である PCBM と非フラレン系材料である IT-4F、Y6 および Y12 を用いました。p 型と n 型有機半導体のそれぞれを組み合わせた計 8 種類の OPV 素子を作製したところ、PCBM と Y12 を用いた素子では、PTzBT と PTzBTE どちらを用いた場合でも OPV の外部量子効率と同様でしたが、IT-4F と Y6 を用いた素子では、PTzBTE を用いた方が PTzBT を用いた場合よりも外部量子効率[4]が顕著に高いことが分かりました (図 2)。その結果、エネルギー変換効率は、IT-4F の素子では、PTzBTE のときは 12.0%、PTzBT のときは 8.7%、また Y6 の素子では、PTzBTE のときは 13.4%、PTzBT のときは 7.0%となり、半導体ポリマーとして PTzBTE を用いることで PTzBT の場合よりも最大で約 2 倍高い値が得られました。また、PTzBTE と Y12 を組み合わせた素子で、約 15%の変換効率が得られました。

次に、大型放射光施設 SPring-8[5]の BL13XU と BL46XU にて、上記 8 種類の混合膜について X 線回折測定を行なったところ、PCBM と Y12 を用いた混合膜では、PTzBT も PTzBTE も高い結晶性を示しましたが、IT-4F と Y6 を用いた混合膜では、PTzBTE は高い結晶性を示したものの PTzBT は非晶性であることが明らかとなりました。つまり、ポリマーの結晶状態と OPV 特性は非常によく相関することが

分かりました。このように、組み合わせる n 型有機半導体によって半導体ポリマーの結晶状態が変化することについて、分光測定などを駆使して解析したところ、それぞれの凝集性が大きく影響していることが分かってきました（図 3）。PTzBT は PCBM や Y12 など凝集性の高い n 型有機半導体と組み合わせると、溶液から薄膜を形成する過程において、両者が相分離することにより結晶状態を形成しますが、IT-4F や Y6 などの凝集性の弱い n 型有機半導体を組み合わせると、溶液において互いによく混合して、その状態を保ったまま薄膜化するため非晶状態を形成すると考えられます。一方、PTzBTE は側鎖のエステル基上の酸素原子が、ポリマー主鎖の硫黄原子と非結合性相互作用をもつため、ポリマー主鎖が非常に剛直な構造となります。そのため、凝集性が非常に高く、どのような n 型材料を組み合わせても、うまく相分離し、結晶状態を形成すると考えられます。このように半導体ポリマーを結晶化できた混合膜を用いた OPV ほど高い変換効率を示しました。また、それだけでなく n 型有機半導体も結晶化させることで、より高い変換効率を得られることも分かりました。

今回、OPV の発電材料として用いる半導体ポリマー（p 型有機半導体）とフラレン系および非フラレン系材料（n 型有機半導体）をどのように組み合わせれば、半導体ポリマーを結晶化でき、OPV のエネルギー変換効率を向上できるかということが明らかとなりました。本研究は、将来的な OPV のさらなる高効率化に向けて、新たな設計指針を示す非常に重要な成果といえます。

本研究は、広島大学大学院先進理工系科学研究科の尾坂格 教授、斎藤慎彦 助教、山中滉大 氏（大学院博士課程後期 2 年）、京都大学大学院工学研究科の大北英生 教授、KIM Hyung Do 助教、齊藤隼人 氏（大学院修士課程 2 年）、高輝度光科学研究センターの小金澤智之 主幹研究員らの共同研究によるものです。本研究成果は、科学技術振興機構（JST）の未来社会創造事業（研究開発課題名：「革新的有機半導体の開発と有機太陽電池効率 20% への挑戦」、研究開発代表者：尾坂格（広島大学 教授）、研究開発期間：令和 2 年 11 月～令和 7 年 3 月）の支援、および文部科学省の研究大学強化促進事業の取り組みとして、広島大学が行っているインキュベーション研究拠点事業「次世代太陽電池研究拠点」の支援を受けて行われました。

【今後の展開】

今後は、この知見をもとに結晶性の高い半導体ポリマーや非フラレン系材料の開発を進めます。さらに、これら有機半導体の光吸収帯と分子軌道を精密に制御し、電流や電圧を最大化することで、OPV のさらなる変換効率向上を目指します。

【参考資料】




図 1. 本研究で用いた半導体ポリマー、PTzBT と PTzBTE の化学構造。PTzBTE はポリマー主鎖の硫黄原子と側鎖のエステル基の酸素との間に非結合性相互作用があるため、より剛直な構造となる。




図 2. p 型有機半導体である PTzBT および PTzBTE、n 型有機半導体である Y6 および Y12 をそれぞれ組み合わせた OPV 素子における波長毎の外部量子収率。(a) Y6 を用いた素子、(b) Y12 を用いた素子。Y6 の素子では、PTzBT と PTzBTE で外部量子効率に大きな違いが見られるが、Y12 の素子では PTzBT と PTzBTE は同様に高い外部量子効率を示した。




図 3. 凝集性の違いによる混合膜中における有機半導体の結晶状態。p 型有機半導体である半導体ポリマーと n 型有機半導体の凝集性を高めることによって、混合膜はより高い結晶状態を形成し、高い変換効率を得られる。

<用語解説>

[1] 有機薄膜太陽電池 (OPV)

有機半導体を発電層として用いた薄膜太陽電池の総称。特に有機半導体の溶液を塗布して作製する有機薄膜太陽電池を塗布型OPVと呼ぶ。有機半導体としては、通常、p型半導体（正の電荷（=正孔、ホール）を輸送する半導体）である半導体ポリマーとn型半導体（負の電荷（=電子）を輸送する半導体）であるフラレン誘導体が用いられる。塗布プロセスによる大量生産が適用できると同時に、安価かつ軽量で柔らかいことから次世代の太陽電池として注目を集めている。OPVは、Organic PhotoVoltaicsの略。

[2] フラレン系材料

フラレン (C₆₀ や C₇₀ など) に可溶性置換基が結合した化合物で、n 型半導体特性を示す。

[3] 非フラレン系材料

近年、盛んに研究が行われている低分子型の n 型有機半導体。従来、使われていたフラレン誘導体よりも吸収帯域が広く、高電圧化が可能であることが特長して挙げられ、高効率材料として注目されている。

[4] 外部量子効率 (または外部量子収率)

太陽電池素子に照射した光量 (光子数) に対して流れた電流 (電子数) の割合

(External Quantum Efficiency : EQE)。光電変換効率 (Incident Photon-to-Current Efficiency : IPCE) とも呼ばれる。

[5] 大型放射光施設 SPring-8

兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す理化学研究所の施設で、利用者支援等は高輝度光科学研究センター (JASRI) が行っている。SPring-8 の名前は Super Photon ring-8 GeV (ギガ電子ボルト) に由来する。放射光とは、電子を光とほぼ等しい速度まで加速し、電磁石によって進行方向を曲げた時に発生する、指向性が高く強力な電磁波のこと。SPring-8 では、この放射光を用いて、ナノテクノロジーやバイオテクノロジー、産業利用まで幅広い研究が行われている。

【お問い合わせ先】

<研究に関すること>

広島大学院先進理工系科学研究科 教授 尾坂 格
Tel : 082-424-7744 FAX : 082-424-5494
E-mail : iosaka@hiroshima-u.ac.jp

<報道に関すること>

広島大学広報室
Tel : 082-424-3749 FAX : 082-424-6040
E-mail : koho@office.hiroshima-u.ac.jp

京都大学総務部広報課国際広報室

Tel : 075-753-5727 FAX : 075-753-2094
E-mail : comms@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

<SPring-8/SACLに関すること>

高輝度光科学研究センター 利用推進部 普及情報課
Tel : 0791-58-2785 FAX : 0791-58-2786
E-mail : kouhou@spring8.jp

発信枚数 : A4版 6枚 (本票含む)